

Maris Natuursteen
Impulsstraat 11
2220 Heist-op-den-Berg
sales@marisnatuursteen.be
www.marisnatuursteen.be
Lid van Febenat



Heist-op-den-Berg, 26 september 2022

Technische fiche

Chinese graniet, G358 :

Unieke identificatiecode van het producttype: **MNH-358-150328-T/K/B**

DOP nr. : MAR015-028 - rev.26oktober2021

Beoogde gebruiken van het bouwproduct :

- Buitenplaveien – EN 1341:2012
- Straatkeien – EN 1342:2012
- Boordstenen – EN 1343:2012

Test	Norm	Prestaties		Eenheid
		Gemiddelde	E-	
Schijnbaar vol. massa	EN 1936	2621		kg/m ³
Porositeit	EN 1936	0,83		vol %
Druksterkte	EN 1926	196,4	132,1	N/mm ²
Buigsterkte	EN 12372	12,6	8,7	N/mm ²
Slijtsterkte Capon	EN 14157	19,9		mm
Wateropslorping	EN 13755	0,30		%

Het systeem voor de beoordeling van het bouwproduct : systeem 4

De gegevens uit de prestatieverklaring en technische fiche worden verstrekt op basis van de dan geldende kennis en ervaring.

Doordat het in deze een natuurproduct betreft, is er sprake van verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden.

In die zin kan er geen garantie ontleend worden met betrekking tot handelbaarheid en geschiktheid. De verstrekte gegevens kunnen geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid, ook niet in geval van onvolledigheid of onjuistheid. Aan de overgedragen informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Ingrid Thijs i.o.v. Peter Maris, zaakvoerder