

Maris Natuursteen
Impulsstraat 11
2220 Heist-op-den-Berg
sales@marisnatuursteen.be
www.marisnatuursteen.be
Lid van Febenat



Heist-op-den-Berg, 27 september 2022

Technische fiche

Chinese graniet, G399 :

Unieke identificatiecode van het producttype: **MNH-399-211045-T/K/B**

Beoogde gebruiken van het bouwproduct :

- Buitenplaveien – EN 1341:2012
- Straatkeien – EN 1342:2012
- Boordstenen – EN 1343:2012

| Test | Norm | Prestaties | | Eenheid |
|------------------------------|----------|------------|-------|-------------------|
| | | Gemiddelde | E- | |
| Schijnbaar vol. massa | EN 1936 | 2880 | | kg/m ³ |
| Porositeit | EN 1936 | 0,40 | | vol % |
| Druksterkte | EN 1926 | 191,8 | 143,2 | N/mm ² |
| Buigsterkte | EN 12372 | 29,5 | 25,4 | N/mm ² |
| Wateropslorping | EN 13755 | 0,13 | | % |

Het systeem voor de beoordeling van het bouwproduct : systeem 4

De gegevens uit de prestatieverklaring en technische fiche worden verstrekt op basis van de dan geldende kennis en ervaring.

Doordat het in deze een natuurproduct betreft, is er sprake van verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden.

In die zin kan er geen garantie ontleend worden met betrekking tot verhandelbaarheid en geschiktheid. De verstrekte gegevens kunnen geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid, ook niet in geval van onvolledigheid of onjuistheid. Aan de overgedragen informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Ingrid Thijs i.o.v. Peter Maris, zaakvoerder