

Maris Natuursteen
Impulsstraat 11
2220 Heist-op-den-Berg
sales@marisnatuursteen.be
www.marisnatuursteen.be
Lid van Febenat



Heist-op-den-Berg, 19 mai 2022

Fiche technique

Granit Portugais, Alpendurada:

Code d'identification unique du produit type :: **MNH-AL-140309-T/K/B**

DOP nr. : MAR014-009 - rev. 26 octobre 2021

Norme :

→ EN 1341:2012

→ EN 1342:2012

→ EN 1343:2012

Caractéristiques	Norme	Résultats		Unité
		Moyenne	E-	
Masse volumique	EN 1936	2643		kg/m ³
Porosité	EN 1936	0,60		vol %
Résistance à la compression	EN 1926	202,50	179,20	N/mm ²
Résistance à la flexion	EN 12372	19,20	18,05	N/mm ²
Usure Capon	EN 14157	17,2		mm
Absorption d'eau	EN 13755	0,23		%
Résistance au gel	EN 12371	→ Evaluation visuelle : il n'y a aucun changement → Résistance à la compression après gélivité : 199 N/mm ² → Changement de résistance à la compression : - 6,75 %		

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié : système 4

Les données de la déclaration de performance et de la fiche technique sont fournies sur la base des connaissances et de l'expérience en vigueur.

S'agissant d'un produit naturel, il existe des différences de matériaux, de surfaces et de circonstances réelles. En ce sens, aucune garantie ne peut être obtenue en ce qui concerne la négociabilité et l'adéquation. Les informations fournies ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de tiers, pas même en cas d'incomplétude ou d'inexactitude. Aucun droit ne peut être dérivé des informations transférées.

Ingrid Thijs p.o. Peter Maris, Directeur